



Paleta

1 DESCRIPCIÓN	Primario anticorrosivo económico de uso doméstico. Tiene como característica principal proteger la superficie del ataque de la corrosión (óxido).
2 VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none">▶ Económico.▶ Uso doméstico.▶ Variedad de colores.▶ Acabado mate.
3 USOS TÍPICOS	<ul style="list-style-type: none">▶ Puertas y portones, balcones, muebles de metal, techos de lámina, previamente expuestos a la intemperie.
4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">▶ Producto: No. 290X.▶ Tipo genérico: Alquídico.▶ Colores:<ul style="list-style-type: none">▶ 2020: rojo óxido.▶ 2021: negro.▶ 2022: gris.▶ 2023: verde.▶ 2024: naranja.▶ 2025: blanco.▶ Brillo: Mate, máximo 7% a 60°.▶ Sólidos por peso: 57%.▶ Sólidos por volumen: 37%.▶ Rendimiento teórico: 55.8 m²/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.▶ Viscosidad: 90 - 95 KU.▶ Peso por galón: 10.91 libras.▶ Tiempo de secado (25°C, 50% H.R.):<ul style="list-style-type: none">▶ Al tacto: 4 - 6 horas.▶ Repintado: 6 - 8 horas.▶ Solvente de limpieza: Solvente mineral.▶ Solvente de dilución: Solvente mineral.▶ Tipo de curado: oxidación.▶ Número de capas: 1 mínimo. *Datos técnicos en base a color blanco, para otros colores pueden variar ligeramente.
5 CONDICIONES DEL SERVICIO	La temperatura límite de servicio es de 60 °C. El color puede cambiar dependiendo de la pigmentación, pero la película permanece intacta No puede utilizarse en inmersión ni en contacto directo con comida.

<p>6 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO</p>	<p>La dilución recomendada es de máximo 1/8 con solvente mineral por galón de pintura. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.</p>
<p>7 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</p>	<p>La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. Toda superficie recién fabricada (repello, estuco, concreto) se recomienda que le sea aplicada una mano del acondicionador y sellador de superficies. En superficies aplicadas previamente con esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para obtener la adherencia adecuada. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas.</p>
<p>8 MÉTODO DE APLICACIÓN</p>	<p>Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire. La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.</p>
<p>9 ALMACENAMIENTO</p>	<p>Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5 °C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de solvente mineral en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.</p>
<p>10 PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa. ▶ Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico. ▶ No exponer al fuego.
<p>11 HMIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Salud: 1 ▶ Inflamabilidad: 3 ▶ Reactividad: 0

NOTA Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de Características del Producto se refieren al producto sin diluir.

PBX: (502) 2320-6262 • www.pinturaspaleta.com

